

NOMBRE DEL PRODUCTO	PROTECTOLACK TRANSPARENTE 20 UB MATE		
DEFINICIÓN TÉCNICA	MEZCLA DE ACEITES MODIFICADO CON POLIURETANO		
DILUYENTE	TS-1020		
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Barniz especial para muebles, ventanas, puertas y objetos de madera que están expuestos a la intemperie o en interiores. Proporciona una capa protectora de alta resistencia a la humedad, hongos y termitas. Evita que la madera se reseque y cambie de color.		
DESCRIPCIÓN	Barniz mate que proporciona una alta resistencia a la radiación UV, con excelente adhesión y flexibilidad que permite que la madera tenga el movimiento natural por los cambios de temperatura, sin fracturarse, protegiéndola efectivamente contra la humedad.		
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado a entre manos Tiempo de secado final..... Unidades de Brillo, ángulo 60°..... Fecha de consumo preferente.....	0.845 – 0.885gr/ml 28 – 33% 37 – 43 Segundos Líquido transparente 6 – 8 Horas 24 Horas 15 – 20 3 Años	
TIPO DE APLICACIÓN	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	DIRECTA	DIRECTA	DIRECTA
GRAMAJE RECOMENDADO	80 – 120 gr/m²		

NOTAS:

- Es de suma importancia mezclar perfectamente el material antes de usarlo.
- La preparación de la superficie a tratar es muy importante para garantizar que el HI-0600 ofrezca el máximo desempeño en protección.
- El Protectolack HI-0600, protege la madera, dejando una película resistente y flexible. Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos para garantizar la protección.
- Se recomienda el uso de este material en maderas que no hayan sido barnizadas; si la superficie a tratar es un mueble que estuvo expuesto en exterior, sin barnizar, se recomienda lavar primero con agua y jabón, frotar con un cepillo suave y dejando secar 12 horas. En caso de que la madera estuviera barnizada, es conveniente retirar los restos de barniz envejecido con removedor AR-0001 ó AR-0010. Para ambos casos después del lavado y haber esperado 24 horas de su secado, es necesario lijar la superficie con lija grano 120 -150.
- Aplicar la primera mano de HI-01XX en la superficie a proteger (para impartir color), asegurándose que se ha cubierto toda la superficie, en especial en las cabezas de la madera y donde la madera ha sufrido cuarteaduras; dejar secar 12 horas, para una absorción completa del HI-01XX, antes de continuar con la segunda mano.
- Aplicar la segunda mano de HI-0600, asegurándose de aplicar suficiente cantidad en las cabezas y esquinas, dejar secar de 6 a 8 horas, lijar con grano 320 y nuevamente aplicar de 1 a 2 manos. En la última mano dejar secar 24 horas.
- Se recomienda repetir el tratamiento con HI-0600, una vez por año.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Al momento de aplicación y al secar el producto; se desprenden vapores orgánicos. Por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

ADVERTENCIA: CONTIENE ACEITES SECANTES QUE PUEDEN PROVOCAR RIESGOS DE AUTOIGNICIÓN. LOS TPAOS USADOS Y SIMILARES DEBERÁN PONERSE EN AGUA O HUMEDECER LOS TPAOS Y COLOCARLOS EN UN CONTENEDOR DE METAL SELLADO

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.