

NOMBRE DEL PRODUCTO	SELLALACK PROFESIONAL	
DEFINICIÓN TÉCNICA	SELLADOR DE NITROCELULOSA	
DILUYENTE	D-8000 al 200%	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Sellador de uso en mueble de interiores, de tablero enchapado o madera sólida. Puede aplicarse a mona, brocha o pistola. Sobre este sellador pueden sobre aplicarse lacas de nitrocelulosa o barnices sintéticos.	
DESCRIPCIÓN	Sellador de nitrocelulosa de altos sólidos, gran capacidad de dilución y un excelente balance entre economía / funcionalidad.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Viscosidad Brookfield a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado al polvo..... Tiempo entre mano y mano Tiempo para lijar Tiempo mínimo para dar acabado Fecha de consumo preferente.....	0.94 – 1.00 gr/ml. 42 – 46 %. 22000 – 35000 cPs. Liquido viscoso. 10 – 12 min. 15 – 20 min. 30 – 60 min. 40 min. 5 años.
TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA	BROCHA O MONA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	16 – 18" CF/4 a 25°C 200% dilución	50 a 60" CF/ 4 a 25°C 150 % de dilución
GRAMAJE RECOMENDADO	125 – 150 gr/m ²	125 - 150 gr/m ²

NOTAS:

- No se recomienda sobre aplicar con productos catalizados al ácido, poliuretanos o poliéster porque se producirá falta de adherencia por remoción, estrellado o arrugamiento de la película.
- Para dar color a la madera, se recomienda el uso de las siguientes líneas de tintas: TS-66XX Entonasayer. Como tintas manchas se recomienda utilizar TS-61XX Manchasayer. El uso de esmaltes base alquídica o aceite, como tintas, no ofrece una buena adherencia a los selladores.
- Las propiedades reportadas en esta hoja técnica se obtuvieron usando solvente D-8000, en caso de utilizar otro solvente, las propiedades mencionadas variarán de acuerdo a la calidad del mismo.
- Si la humedad del medio ambiente es alta, se puede presentar blanqueamiento en la película. Por lo que en esas condiciones se recomienda agregar 2% de retardador D-0200 ó un 5% de solvente UD-1004.
- Los tiempos de secado y lijado varían de manera proporcional al gramaje aplicado, a mayores espesores de película, se requerirá mayor tiempo de secado para permitir la evaporación total de los solventes contenidos en la misma. Las variaciones en la temperatura ambiente también influyen en el secado del barniz, a temperaturas bajas, el secado se alarga.

PRECAUCIÓN:

- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco. Después de algún tiempo se puede presentar un incremento en su viscosidad, para lo cual se recomienda usar una mayor dilución.
- Al momento de aplicación y al secar el producto; se desprenden vapores orgánicos. Por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.