

NOMBRE DEL PRODUCTO	PEGASAYER CARPINTERO	
DEFINICIÓN TÉCNICA	PEGAMENTO DE PVA	
DESCRIPCIÓN	Pegamento amarillo de alta viscosidad y desempeño especial para carpintero, diseñado para unir cualquier tipo de madera. Ideal para ensamblado y reparación de muebles.	
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	Apariencia física Semilíqu. Amarillo % Sólidos 50.00 – 53.00 Densidad (Kg/L) 1.08 – 1.12 Viscosidad BF a 25°C (Cps) 4500 – 7000 pH 3.5-5.0 Secado al tacto a 25°C (min) 6 – 7 Secado a la huella a 25°C(min) 10 – 11 Gramaje (g/m²) 150-200	
FUNCIONALIDAD	• Une ensamblados íntimos de madera. • Pega fibracel, triplay, aglomerado de madera y laminado de plástico. Enchapados madera-madera. • Excelentes propiedades de resistencia al uso y al esfuerzo. • Cumple con normas de calidad nacionales e internacionales. • Listo para usarse en forma directa. • No tóxico.	
APLICACIÓN RECOMENDADA	BROCHA / ESPÁTULA / RODILLO	

RECOMENDACIÓN DE USO	Para obtener buen anclaje, las superficies a unir deberán estar libres de polvo, grasa, aceite, óxidos o cualquier materia extraña que pueda interferir en la acción del adhesivo. La aplicación puede ser manual por medio de brocha o espátula y/o con máquina de rodillo o cuchilla. Aplicar uniformemente una cantidad de pegamento de tal manera que impregne bien una de las piezas a pegar. Unir las piezas y aplicar presión 3-4 kg/cm² por un tiempo de 1 hora o hasta que el adhesivo seque para asegurar el pegado. El tiempo de secado dependerá del tipo y tamaño de material a unir, así como de las condiciones ambientales. El adhesivo desarrolla su máxima eficiencia en 24 horas. *No se recomienda aplicar el material a temperaturas por debajo de 5°C.
ALMACENAJE	Se recomienda almacenar en contenedores bien cerrados en lugar fresco y ventilado. No deberá ser expuesto a temperaturas inferiores a 5°C, el producto podría coagular de forma irreversible. Proteger el material de la humedad y de otros agentes externos que pudieran afectar la estabilidad del adhesivo. <i>Fecha de consumo preferente: aproximadamente 12 meses a partir de la fecha de fabricación.</i>
SALUD	Lavar las manos con agua y jabón después de manipular el adhesivo. En caso de que exista contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos y solicitar atención médica en caso de ser necesario. En caso de ingestión no provocar el vómito, beba abundante agua y acuda al médico. Para mayor información consultar la hoja de seguridad del producto.
IMPORTANTE: Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.	