

ACRYLPRIMER

PRIMARIO ACRÍLICO DE ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS PARA MORTEROS DE REPARACIÓN Y AUTONIVELANTES



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

ACRYLPRIMER es un primario acrílico de viscosidad media y alto contenido de sólidos, formulado específicamente para mejorar el anclaje entre los morteros de reparación y sustratos deteriorados. Además, funciona como un excelente promotor de adherencia para los morteros autonivelantes **NIVELTEX**, ya que favorece tanto la fluidez de nivelación como la unión firme con superficies como concreto, madera, cerámica, entre otras.

CARACTERÍSTICAS

- Primario acrílico de alto desempeño.
- Excelente adherencia en concretos nuevos y viejos.
- Excelente dispersión en la mezcla, mejorando su manejabilidad.

ÁREA DE USO

ACRYLPRIMER actúa como primario de anclaje en sistemas de restauración con morteros de reparación, recomendándose su uso en forma de "lechada", preparada al mezclar el producto con polvo del mismo mortero. También puede utilizarse como primario o sellador al diluirlo en proporción 1:2 con agua limpia, con el objetivo de sellar completamente la porosidad del sustrato (como concreto o mortero) y minimizar la presencia de partículas sueltas en la superficie. Asimismo, es altamente efectivo como adhesivo de unión entre concreto nuevo y concreto viejo, así como entre aplanados de mortero, utilizando una dilución de 1:3 con agua limpia.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar estructuralmente firme y completamente limpia, libre de polvo, grasa, óxido, eflorescencias, lechadas, aceites, ceras, lacas, desmoldantes, agentes de curado y cualquier partícula suelta. Además, debe estar seca y exenta de humedad.

INSTALACIÓN

1. **Primario/Sellador:** Debe diluir **ACRYLPRIMER** con agua limpia en relación 1:1 hasta 1:3.
 2. **Primario/anclaje:** Se recomienda utilizar dentro de la mezcla para mejorar el anclaje para morteros de reparación de piso al instalarse sobre sustratos lisos, con baja porosidad expuesta.
- **Morteros de reparación:** Hidratar **CONCRETEX** al 45% con **ACRYLPRIMER** diluido con agua en relación 1:3 hasta obtener una mezcla semifluida.
 - **Pisos autonivelantes:** Aplicar **ACRYLPRIMER** diluido con agua en relación 1:2 como sellador y puente de anclaje ante sustratos de cerámica, madera y concreto.

PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, CONSULTE A SU REPRESENTANTE DE SOPREMA.



RETEX by SOPREMA
RETEX.COM.MX - SOPREMA.COM.MX

RETEX
by **SOPREMA**

ACRYLPRIMER

PRIMARIO ACRÍLICO DE ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS PARA MORTEROS DE REPARACIÓN Y AUTONIVELANTES



FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN

Presentación	Rendimiento	Colores
Bidón 3.8 litros	Rendimiento aproximado e 5 a 6 m ² por lt de solución diluida 1 a 2 con agua limpia	Azul

PROPIEDADES

Propiedades	Estándar	ACRYLPRIMER
Densidad aparente	ASTM-D-1475	1.036 kg/dm ³
% Sólidos por peso	ASTM-D-2369	32 %
Viscosidad (SP3-204)LV	ASTM-D-2196	3200 cps
pH	ASTM-E-70	9.0 - 9.5
Toxicidad	-	Negativo
Inflamabilidad	-	Negativo
Irritabilidad	-	Negativo

(Todos los valores son nominales)

MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

Vida útil: 6 meses, almacenado correctamente en envases originales sin abrir, sobre tarima, a la sombra.

PRUEBAS Y CERTIFICACIONES

Cumple NOM CRD-C-621 y ASTM C-1107.



PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DEL ENVASE Y LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) CORRESPONDIENTE.